


TNB – Folia BOPP transparentna, niezgrzewalna do zastosowań ogólnych i opakowań dekoracyjnych, dwustronnie aktywowana.

TNB – BOPP film transparent, non heat-sealable for general purposes and decorative packaging, both sides treated



WŁASNOŚCI/PROPERTIES

- Doskonałe własności optyczne (połysk, zamglenie)/Excellent optical properties (haze, gloss)
- Doskonałe własności barierowe (para wodna, zapach)/ Improved barrier properties (moisture, odor)

Wymagania/ Requirements		Jednostka/Unit	Wymagana wartość /Required value			Metoda badania/ Test method
Grubość/Thickness	± 5%	µm	20	30	35	ISO 4593
Gramatura/Weight	± 5%	g/m ²	18,2	27,3	31,9	ISO 536
Wydajność/Yield	± 5%	m ² /kg	54,9	36,6	31,4	ISO 536
Wytrzymałość na zerwanie Tensile strength	MD (min.)	MPa	140			ISO 527 ASTM D 882
	TD (min.)		250			
Wydłużenie przy zerwaniu Elongation at break	MD (max.)	%	200			ISO 527 ASTM D 883
	TD (max.)		70			
Skurcz termiczny Thermal shrinkage	MD (max.)	%	5			ISO 11501 ASTM D 1204
	TD (max.)		3			
Poziom aktywacji/Treatment level ¹		Dyn/cm	≥ 38 // 36 ¹			ISO 8296 ASTM D2578
Kinetyczny współczynnik tarcia COF ² Kinetic coefficient of friction (untr/untr)			0,40 ± 0,15			ISO 8295 ASTM D1894
Zamglenie/Haze ³		%	2			ISO 14782 ASTM D1003
Połysk 45/ Gloss at 45° ³		%	90			ISO 2813 ASTM D2457
OTR ⁴		cm ³ /m ² x 24h x 0,1MPa, 23°C, 0%-RH	<1500			ASTM D3985
WVTR ⁴		g/m ² x 24h, 38°C, 90%-RH	<6,5			ASTM F 1249

¹ Poziom aktywacji - strona wewnętrzna/Treatment level - inside.

² Badanie COF stroną aktywowaną wewnętrzną do strony aktywowanej wewnętrznej /Measurement COF inside treated to inside treated.

³ Parametry mierzone bezpośrednio po produkcji / Parameters measured directly after production

⁴ Wartości typowe/ Typical values

Powyższe informacje bazują na wewnętrznych testach, wartości mają charakter orientacyjny / The above information is based on internal tests, values are indicative only



Pozostałe informacje/Additional information	
Przeznaczenie/ Purpose	<p>Transparentna folia BOPP niezgrzewalna przeznaczona do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drukowania metodą rotograviurową i fleksograficzną - produkcji ozdobnych opakowań na kwiaty, owijek na prezenty, itp. - laminacji rozpuszczalnikowej i bezrozpuszczalnikowej - opakowań, które nie wymagają zgrzewu <p>Transparent non heat sealable BOPP film used for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - high quality rotogravure and flexographic printing - production of decorative packaging for flowers, gift wrap and etc. - solvent-based and solvent-free lamination with polyurethane adhesives - in cases in which the exception of heat sealability is required
Wygląd folii Film appearance	<p>-Folia powinna mieć gładką powierzchnię z równomiernie przyciętymi brzegami, bez dziur, przedarć, pęknięć, trwałych zamarszczeń, wyraźnych pofałdowań, wzdłużnych zarysowań, plam oleju, zamarszczeń powierzchni oraz miękkich miejsc. Dopuszczalne są delikatne nacięcia, małe linie, niewielkie zadrapania oraz nierówności brzegu do 0,5 mm od narzędzia rozcinającego. Wady takie jak: kropki, rysy, oddzielanie się kopolimeru, małe zele, które powodują wadę 'rybie oczka' o wielkości do 15mm² widoczne z odległości 1m występujące w ilości do 20 sztuk na 1m² są dopuszczalne/The film shall have a smooth surface with evenly trimmed sheet edges, free from holes, tears, cracks or pressed creases, local sagging, longitudinal mechanical scratches and oil stains visible at a 1 meter distance. Subtle notches, little lines, micro scratches or edge unevenness up to 0,5 mm from shaping tool are allowed. Defects with the maximum area of 15mm² visible at the distance of 1 meter and maximum number of 20 pcs per 1m², such as dots, marks, scratches, small solid lumps which cause "fish-eye" defects are allowed</p> <p>- wady niemechaniczne takie jak białe linie, plamki miejscowe zamglenia niemal niewidoczne w pełnym świetle są dopuszczalne/ Non-mechanical defects, such as white lines, spots, and local haze zones, nearly invisible in direct light are allowed</p>
Wymiary/ Dimensions	<p>Tolerancja średnicy zewnętrznej/ Tolerance of outer diameter, mm: ± 50</p> <p>W partii produkcyjnej dopuszcza się max 15% zwojów o średnicy mniejszej lecz nie mniejszej niż połowa średnicy podanej w zamówieniu lub dopuszcza się max 15% rulonów o długości mniejszej niż podano w zamówieniu/ In production batch it is allowed max 15% reels with a lower diameter but not lower than half of diameter mentioned in the order or it is allowed max 15% reels with a length lower than it is mentioned in the order.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja szerokości < 600mm/ Tolerance of width < 600mm: ± 2mm</p> <p>Dopuszczalna tolerancja szerokości > 601mm/ Tolerance of width > 601mm: ± 3mm</p> <p>Dopuszczalna liczba łączeń/ Number of splices:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 łączenia w rolce o średnicy do 400 mm/ max 2 splices per reel if the diameter not exceed 400mm - 3 łączenia w rolce o średnicy powyżej 400 mm/ max 3 splices if the diameter is bigger than 400mm
Jakość nawinięcia i wygląd rulonów/ Winding quality and appearance of rolls	<p>Wady w postaci 'słoneczek' nie większych niż 30 mm są dopuszczalne. Mogą występować na zewnętrznych krańcach rulonu oraz na końcach rulonów w odległości nie większej niż 30 mm od rury kartonowej, powodując zamarszczenia poprzeczne materiału. Poprzeczne i wzdłużne zamarszczenia przy rurze kartonowej są dopuszczalne na długości 200mb.</p> <p>Niedopuszczalne są wgniecenia ani przedarcia folii na końcach rulonu.</p> <p>Brzegi nie mogą być wywinięte bardziej niż 3 mm. Dopuszczalne są przebarwienia końców rulonu z powodu zmiany typu surowców.</p> <p>Warstwy rulonu mogą być przesunięte nie więcej niż 2 mm</p> <p>Tuleja nie może wystawać więcej niż 3 mm dla wszystkich typów folii.</p> <p>Mocne zagniecenia oraz obszary o wyraźnych pofalowaniach niemożliwe do wyeliminowania przez jednoczesne naciąganie materiału w obu kierunkach są niedozwolone.</p> <p>The size of "stars" shall not be greater than 30mm, located at the roll ends at a distance of not greater than 30mm from the bobbin.</p> <p>Transverse or longitudinal folds at the cardboard bobbin are allowed up to 200 m of the film length.</p> <p>Dents and film tears along the end of the roll are not permitted.</p> <p>Edges protruding above the flat surface of the roll (rising edges) which measure more than 3mm are not permitted.</p> <p>Discoloration of roll ends due to the row material type change is allowed.</p> <p>A sheet edge hanging over the roll spool of more than 2mm is not allowed.</p> <p>Roll core offset shall not exceed 3mm</p> <p>Firmly pressed creases and areas having a visible "corrugated" surface, that cannot be eliminated after simultaneously pulling the sheet tension in both directions are not permitted</p>
Trwałość Shelf life	<p>Dla folii TNB gwarantowany czas przechowywania to 6 miesiące od daty produkcji (za wyjątkiem poziomu aktywacji- 3 miesiące).</p> <p>For BOPP film TNB guaranteed storage life is 6 months from the date of production (excluding warranty for wetting tension- 3 months).</p>
Zalecenia/ Recommendations	<p>Zaleca się wstępne koronowanie przed drukowaniem./ It is recommended to corona pre treat film before printing.</p>
Magazynowanie/ Storage conditions	<p>Rolki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu na paletach w suchym, zamkniętym pomieszczeniu chronionym przed promieniami słonecznymi, minimum 1 metr od czynnych urządzeń grzewczych. Warunki przechowywania powinny eliminować ryzyko uszkodzenia oryginalnego opakowania. Temperatura transportu/magazynowania nie powinna przekraczać 30°C, magazynowanie w wyższej temperaturze może przyspieszyć spadek napięcia powierzchniowego lub/i osłabić siły adhezji zadruku/kleju. Nadmierna wilgotność podczas magazynowania może przyczynić się blokowania materiału. Przed dalszym przetwarzaniem należy sezonować folię w temperaturze 20°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$ i wilgotności w zakresie 60% $\pm 10\%$ przynajmniej 48 h.</p> <p>Rolls should be stored in their original wrapping on pallets in a dry, closed, sunlight-protected place, a minimum 1 meter from heating units. Storage conditions should eliminate any risk of wrapping deterioration. The recommended temperature of storage /transportation below 30°C, if the temperature is above, may occur a decrease in the treatment level and weakened adhesion of print/glue to the film surface. Excessive humidity may increase the probability of film blocking.</p> <p>Before further converting OPP films should be placed at a temperature of 20°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$ and humidity 60% $\pm 10\%$ at least for 48 hours.</p>



SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNICAL SPECIFICATION ST/057-23/AF

W normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania wyrób:

- spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz. U. 06.171.1225 z dnia 27 września 2006).
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r (wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- jest zgodny z Dyrektywą 94/62/EC „Packaging and Packaging waste” w tym również w zakresie zawartości metali ciężkich. Całkowita zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg i Cr VI) nie przekracza wagowo 100 mg/kg.

Powyższe informacje zostały opracowane w najlepszej wierze, są dokładne i zgodne z naszą aktualną wiedzą na temat zagadnienia. Zostały opracowane na podstawie przeciętnych wartości sprawdzonych w naszej standardowej produkcji i przedstawione są jako propozycja do rozpatrzenia.

Ze względu na to, że nie możemy przewidzieć wszystkich, różnorodnych warunków produkcyjnych absolutnie zalecamy Użytkownikowi określenie we własnym zakresie przydatności naszego produktu do wymaganego zastosowania poprzez przeprowadzenia własnych testów i badań uwzględniających swoiste zastosowanie, uwarunkowania, parametry i ich zmienność, a także prowadzenie stałej kontroli produkcji. Informujemy także, że dane powyższe nie zastępują w jakikolwiek sposób testów/ badań, które są niezbędne do ustalenia przydatności naszych produktów do konkretnych zastosowań.

Under normal or foreseeable conditions of use, we confirm that our products:

- are in compliance with Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on Materials and Articles Intended to Come Into Contact With Food and Repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC
- Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 (with all subsequent amendments) on plastic materials and articles intended to come into contact with food.
- are in Compliance with European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on "Packaging and Packaging Waste", "The Sum of Heavy Metals" Cadmium, Lead, Mercury, and Chromium incidentally present In These Products Is Below 100 ppm.

That information has been elaborated with our best knowledge. The average results have been checked in our standard production and that is a proposition to consider. Because we can't forecast production conditions, we recommended making your own tests and analyses taking into account specific applications, conditioning, parameters, and variability and also maintaining constant production control.

We inform you that the information mentioned above can not substitute your tests and research, which are necessary to determine the usefulness of our products for special use.

Technologist: Ewa Grończak	Confirmed, Production Director: Paweł Jasiacek
Date: 16.05.2023	Date: 16.05.2023